

LITZ CARBON CERAMIC 20%



Опис плівки

Автомобільна двошарова плівка товщиною 1,5 mil, призначена для тонування вікон транспортних засобів.

- Для затемнення використано карбоновий шар.
- Для зниження проникнення теплової енергії застосовано керамічне напилення.

Комбінація цих покриттів забезпечує не лише ефективне затемнення скла, а й значне зменшення потрапляння тепла в салон автомобіля.

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Коефіцієнт світлопропускання	LS-182	21%
Відбивання видимого світла (внутрішнє)	ISO 9050	6,1%
Відбивання видимого світла (зовнішнє)	ISO 9050	8,29%
Відбиття ультрафіолету	LS-182	99%
Відсікання інфрачервоного випромінювання (для хвиль 950 нм)	LS-182	66%
Пропускання сонячної енергії	ISO 9050	24,63%
Відбивання сонячної енергії	ISO 9050	12,96%
Поглинання сонячної енергії	ISO 9050	62,41%
Коефіцієнт сонячного теплопоступлення (SHGC)	JIS R3106	0,4659
Коефіцієнт затемнення (SC)	JIS A5759	0,52
Відсікання всієї сонячної енергії (TSER)	ISO 9050	59,08%
Гарантія від вигорання		10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.