

# LITZ CARBON CERAMIC 50%



### Опис плівки

Автомобільна двошарова плівка товщиною 1,5 mil, призначена для тонування вікон транспортних засобів.

- Для затемнення використано карбоновий шар.
- Для зниження проникнення теплової енергії застосовано керамічне напилення.

Комбінація цих покриттів забезпечує не лише ефективне затемнення скла, а й значне зменшення потрапляння тепла в салон автомобіля.

| ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК                                       | МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Коефіцієнт світлопропускання                                | LS-182            | 48,6%     |
| Відбивання видимого світла (внутрішнє)                      | ISO 9050          | 7,78%     |
| Відбивання видимого світла (зовнішнє)                       | ISO 9050          | 9,28%     |
| Відбиття ультрафіолету                                      | LS-182            | 99%       |
| Відсікання інфрачервоного випромінювання (для хвиль 950 нм) | LS-182            | 37,5%     |
| Пропускання сонячної енергії                                | ISO 9050          | 47,99%    |
| Відбивання сонячної енергії                                 | ISO 9050          | 13,88%    |
| Поглинання сонячної енергії                                 | ISO 9050          | 38,13%    |
| Коефіцієнт сонячного тепlopоступлення (SHGC)                | JIS R3106         | 0,6187    |
| Коефіцієнт затемнення (SC)                                  | JIS A5759         | 0,69      |
| Відсікання всієї сонячної енергії (TSER)                    | ISO 9050          | 42,06%    |
| Гарантія від вигорання                                      |                   | 10 років  |

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.