


LITZ CHD 35% - 50% - 75%

Поліуретанова плівка для захисту фар.
Дозволяє захистити і затемнити фару від сколів та подряпин.
Для зовнішнього та внутрішнього використання.



Конструкція плівки

	Загальна товщина плівки	160 мікрон
1	Транспортувальний лайнер	50.8 мікрон
2	Верхній шар поліуретану	25 мікрон
3	Основний шар поліуретану	110 мікрон
4	Клеючий шар	25 мікрон
5	Лайнер	75 мікрон



ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Колір	Візуальний огляд		Тонована Сірий
Тип поверхні плівки	Візуальний огляд	Глянець	Глянець
Самовідновлення	Мідна щітка 10 разів, 1 мін гаряча вода 50-70C	100%	100%
Опір плівки до відклеювання (через 20хв)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	6,6 Н/см
Опір плівки до відклеювання (через 24г)	GB/T 2792	>2,32 Н/см	9,8 Н/см
Подовження до моменту розриву верхнього шару	GB/T 1040.1	>80%	120%
Подовження до моменту розриву плівки	GB/T 1040.1	>250%	400%
Стійкість до розриву (ціла плівка)	GB/T 1040.1	>40 КН/м	50 КН/м
Зусилля для подвійного подовження	GB/T 1040.1	>6 Мпа	19 Мпа
Межі температури використання			-30C ~ +50C
Гарантія (Розшарування, Пожовтіння, Помутніння)			5 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.